

CEMENTO C-7

DIRECT TO BETON WATERPROOFING CEMENT PAINT WITH LOTUS EFFECT

Propan kembali memberikan solusi aplikasi cat tembok yang semakin beragam dan inovatif. **CEMENTO C-7** adalah cement paint yang sangat efisien, dapat diaplikasikan langsung di atas beton yang masih lembab (>16%) dimana kadar alkali masih sangat tinggi. **CEMENTO C-7** mempunyai daya tutup yang sangat baik dan daya sebar yang tinggi 7 – 8 m²/kg, bersifat waterproofing dengan lotus effect.

KEUNGGULAN :

- *Direct to beton*, aplikasi langsung pada beton
- *Alkali resistant*, tahan alkali tidak perlu pakai alkali resisting primer
- *Waterproof*, kedap air dapat menahan serapan air dari luar tembok
- *Lotus effect*, water repellent
- *Time saving*, dapat diaplikasikan langsung pada beton yang masih lembab
- *Cost saving*, hemat, daya sebar tinggi, 7 – 8 m²/kg cukup 2x roll
- Zero VOC, ramah lingkungan

TAHAP APLIKASI :

Mixing Ratio : A (Emulsion) = 20 kg
B (Powder Dry Mix) = 20 kg
C (Air) = 10 kg } 50 kg-set



Tahapan	Nama Produk	Konsumsi	Daya Sebar	Ketebalan Film Kering	Alat Aplikasi
1. Lapisan Pertama	Komp. A. CEMENTO C-7 Emulsion (75 gr) + Komp. B. CEMENTO C-7 Powder Dry Mix (75 gr) + Komp. C. Air (40 gr) (A : B : C = 1 : 1 : 0.5)	0,19 kg	7 – 8 m ² /kg	± 25 microns	Roll, Kuas
2. Lapisan Kedua	Komp. A. CEMENTO C-7 Emulsion (75 gr) + Komp. B. CEMENTO C-7 Powder Dry Mix (75 gr) + Komp. C. Air (40 gr) (A : B : C = 1 : 1 : 0.5)	0,19 kg	7 – 8 m ² /kg	± 25 microns	Roll, Kuas

Notes :

- Aplikasi cat harus dicampur : **CEMENTO C-7 Emulsion, CEMENTO C-7 Powder Dry Mix** dan air
- Perbandingan antara : **CEMENTO C-7 Emulsion : CEMENTO C-7 Powder Dry Mix : Air** adalah 1 : 1 : 0.5 (perbandingan dalam berat)
- Campur **CEMENTO C-7 Powder Dry Mix** dan Air terlebih dahulu, aduk sampai rata, kemudian campurkan dengan **CEMENTO C-7 Emulsion**
- Aplikasi ke substrat sebanyak 2 kali lapis dengan interval waktu aplikasi antar lapis minimal 1 - 2 jam
- Rekomendasi **Interior** : semua warna
Exterior : Pastel Grey (sebagai rainproof tembok luar) + Clear Coat CEMENTO C-8 (50 gr/m²)



Pilihan warna standard yang tahan alkali :



Rekomendasi penggunaan :

