



51ⁱⁿ

DURABLE ELASTOMERIC EXTERIOR WALLPAINT

- Elastis & fleksibel
- Dapat menutupi retak rambut
- Tidak mudah kotor
- Tahan cuaca minimal 8 tahun
- Anti jamur & lumut
- Dapat dicuci
- Tidak mengandung logam berat

Decorflex[®]

DURABLE ELASTOMERIC EXTERIOR WALLPAINT

DF - 97

DECORFLEX DF-97 Durable Elastomeric Exterior Wallpaint adalah cat tembok elastomeric yang bersifat elastis dan fleksibel sehingga mampu menutupi retak rambut pada tembok dan mencegah rembesan air ke dalam tembok. **DECORFLEX DF-97 Durable Elastomeric Exterior Wallpaint** melindungi tembok eksterior minimal 8 tahun dari pengaruh perubahan cuaca, sinar UV dari matahari serta pertumbuhan jamur dan lumut.

DECORFLEX DF-97 Durable Elastomeric Exterior Wallpaint terbuat dari bahan polymer acrylic elastomeric yang dikombinasikan dengan pigmen warna pilihan, mempunyai kelebihan tahan terhadap alkali, tidak mudah kotor, mudah dibersihkan dan dapat dicuci, warna yang cerah serta tidak mudah pudar. Produk ini diformulasikan untuk pemakaian pada tembok dan plafon eksterior, seperti tembok pasangan batu bata/plesteran semen, precast beton, panel GRC dan lain-lain.



032 - 116

Tahapan aplikasi

Persiapan Permukaan

Permukaan substrat yang akan dicat harus kering dan bersih serta bebas dari jamur, lumut, debu, minyak atau kotoran lainnya. Gunakan FUNGICIDAL WASH untuk membersihkan permukaan yang berlumut dan berjamur.

Lapisan Dasar

DECOR Alkali Resisting Primer AS - 310 (Solvent Based), 1 lapis (1x20 micron tanpa pengenceran).

Lapisan Akhir

DECORFLEX DF-97 Durable Elastomeric Exterior Wallpaint, 2 lapis (2x70 micron, encerkan dengan air bersih 10% sesuai kebutuhan aplikasi).



2004 - 2005



propan
The Paint Specialist



DATA TEKNIS PRODUK

Tipe	Elastomeric acrylic polymer
Warna	Seperti terlihat di color card
Tampilan akhir	Low sheen
Kadar padatan dalam volume	45 %
Berat jenis	1.35 gr/cc
Daya sebar teoritis	6.6 m ² / liter (70 micron)
Kecepatan kering	Tergantung pada suhu dan kelembaban Kering permukaan = 1 jam (30°C)
Kemasan	2.5 L, 20 L
Masa simpan	1 Tahun jika tersimpan dalam keadaan sejuk dan kering serta kemasan tidak dalam keadaan terbuka (jangan disimpan dibawah titik beku)

APLIKASI

Pengencer	Air bersih
Jumlah pengencer dalam volume	10 %
Cara aplikasi	Kuas, roll, spray atau airless spray
Ketebalan lapisan cat basah	150 micron atau 6.0 mil
Ketebalan lapisan cat kering	70 micron atau 2.8 mil
Ketebalan lapisan cat kering yang direkomendasikan	140 micron (2 x 70 micron)
Koefisien elongasi	200 %
Selang waktu pengecatan	Minimal 2 jam (30°C), sesudah lapisan film cat pertama kering Maksimum -