

NAMA PRODUK : EASY PU (Ready Mix)

SUBSTRATE KAYU (Indonesia)

Deskripsi Produk :

Propan Easy PU RX adalah lacquer Polyurethane 2komponen tanpa thinner PU yang didesain untuk interior, furniture, dan komponen bangunan yang terbuat dari kayu & rotan.

Base Coat : PU Sanding Sealer PUSS-747-2K RX

Top Coat : PU Lacquer PUL-747-2K RX Clear (Gloss/Satin/Dof)

Keunggulan :

- Ready Mix (tanpa pengenceran)
- Cepat kering
- Lapisan film yang jernih & transparan
- Lapisan film yang tebal (tidak bubble)
- Orientasi matting yang rata & baik (tidak belang)
- Kestabilan gloss recoating yang baik
- Lapisan film yang keras & flexible
- Tahan bahan kimia Rumah tangga

Kemasan : 1.5 Lts (Komp A :1 liter & komp B : 0.5 liter)

Prosedur Aplikasi :

- Bersihkan permukaan kayu dari minyak & kotoran yang menempel dengan cara diamplas menggunakan kertas amplas no. 180. Kemudian bersihkan dengan kain bersih
- Aplikasikan Impru Wood Filler SH-113 untuk mengisi pori-pori kayu menggunakan kape, biarkan kering & amplas dengan kertas amplas no. 240 sampai permukaan kayu terlihat kembali.
- Aplikasikan Impru Wood Stain WS-162 B untuk mewarnai permukaan kayu dengan kuas kemudian dilap sebelum kering.
- Aplikasikan Propan PU Sanding Sealer PUSS-747-2K RX dengan perbandingan campuran komp A : komp B = 2 : 1 (tanpa pengenceran thinner) menggunakan alat spray gun secara merata. Biarkan kering 1 – 2 jam, kemudian amplas dengan kertas amplas no. 400. Ulangi untuk lapisan kedua.
- Aplikasikan Propan PU Lacquer PUL-747-2K RX Clear dengan perbandingan campuran komp A : komp B = 2 : 1 (tanpa pengenceran thinner) menggunakan alat spray gun secara merata. Biarkan cat kering sempurna selama 2-3jam. Kemudian amplas menggunakan kertas amplas no. 400. Aplikasikan kembali untuk lapisan kedua.

Catatan : bila perlu, tambahkan sedikit thinner Polyurethane untuk mengatur tingkat viskositas cat.

DATA TEKNIS		
Parameter	Base Coat	Top Coat
	PUSS-747-2K RX	PUL-747-2K RX Clear
Substrate	Kayu	
Metode Aplikasi	Spray	
Hardener	PUH-101 FD XLS	
Perbandingan Campuran (Volume)	A : B = 2 : 1	
Pengencer	Tanpa pengenceran	
Selang waktu pengecatan	1 – 2 jam	2 – 3 jam
Tingkat Kilap	-	Clear : Gloss / Satin / Dof
Daya sebar	3 – 4 m ² /lt-set	4 – 5 m ² /lt-set
Kemasan	1.5 lt-set	1.5 lt-set

SUBSTRATE WOOD (English)

General Info :

Propan Easy PU RX is a 2 component Polyurethane Clear Lacquer without Polyurethane Thinner, that designed for interiors, furniture, and building components made of wood & rattan.

Base Coat : PU Sanding Sealer PUSS-747-2K RX

Top Coat : PU Lacquer PUL-747-2K RX Clear (Gloss/Satin/Dof)

Feature & Benefit :

- Ready Mix (without Thinner PU)
- Fast dry
- High Gloss
- High Build
- Excellent matting orientation
- Hard & Flexible film performances
- Very good household chemical resistant

Packaging : 1.5 Lts (Komp A :1 liter & komp B : 0.5 liter)

Application Procedures :

- Clean wood surface from oil & dirt attached by sand using sandpaper number 180.
- Apply Imprax Wood Filler SH-113 to fill wood pores by scrap, allow to dry & sand with sandpaper number 240 until the wood grain looks back.
- Apply Imprax Wood Stain WS-162 B to paint the wood surface by brush, then wipe it before it dries
- Apply Propan PU Sanding Sealer PUSS-747-2K RX with a mixture of Comp A : Comp B = 2 : 1 (without thinner) by spray. Let it dry 1-2 hours, then sand with sandpaper number 400. Repeat for the second layer.
- Apply Propan PU Lacquer PUL-747-2K RX Clear with a mixture of Comp A : Comp B = 2 : 1 (without thinner) by spray. Let it dry 2-3 hours, then sand with sandpaper number 400. Repeat for the second layer.

Noted : if necessary, add more Polyurethane thinner to adjust the viscosity level of the paint

TECHNICAL DATA		
Parameter	Base Coat	Top Coat
	PUSS-747-2K RX	PUL-747-2K RX Clear
Substrate	Kayu	
Application Method	Spray	
Hardener (comp. B)	PUH-101 FD XLS	
Mixing ratio (Volume)	A : B = 2 : 1	
Thinner	Without Thinner	
Recoating time	1 – 2 hours	2 – 3 hours
Sheen	-	Clear : Gloss / Satin / Dof
Theoretical Coverage	3 – 4 m ² /lt-set	4 – 5 m ² /lt-set
Packaging	1.5 lt-set	1.5 lt-set