



ACRYLIC EMULSION PAINT FOR GYPSUM BOARD

- Mencegah terjadinya gelembung (peel off)
- Meminimalkan glancing light
- Daya tutup sangat baik
- Tidak mengandung logam berat

ECO GYPSUM
ACRYLIC EMULSION PAINT FOR GYPSUM BOARD

EE - 4050

ECO GYPSUM Acrylic Emulsion Paint for Gypsum Board EE – 4050 adalah cat interior yang terbuat dari acrylic emulsion dengan pigmen warna pilihan, diformulasikan khusus untuk plafon dan partisi gypsum.

ECO GYPSUM Acrylic Emulsion Paint for Gypsum Board EE – 4050 memiliki daya lekat yang baik pada permukaan gypsum maupun compound gypsum serta mencegah terjadinya gelembung pada pengecatan di atas compound gypsum. Produk ini mudah diaplikasikan, cepat kering, mempunyai daya tutup yang baik, meminimalkan tampilan ketidakrataan permukaan plafon dan partisi gypsum (glancing light), serta memiliki warna yang cerah.



Tahapan aplikasi

Persiapan Permukaan

Permukaan substrat yang akan dicat harus kering dan bersih serta bebas dari kotoran-kotoran lainnya.

Lapisan Dasar

ECO GYPSUM PRIMER EPG - 4049 (Water Based), 1 lapis (1 x 20 micron, tanpa pengenceran)

Lapisan Akhir

ECO GYPSUM Acrylic Emulsion Paint for Gypsum Board EE – 4050, 2 - 3 lapis (2 - 3 x 30 micron, encerkan dengan air bersih 10 - 20% sesuai kebutuhan aplikasi).



DATA TEKNIS PRODUK

Tipe	Copolymer Vinyl Ester Versatic Acid Emulsion
Warna	Seperti terlihat di color card
Finish	Matt
Kadar padatan dalam volume	38 %
Berat jenis	1.55 gr/cc
Daya sebar teoritis	8.2 m ² / Kg (30 micron)
Kecepatan kering	Tergantung pada suhu dan kelembaban Kering permukaan = 1 Jam (30° C)
Kemasan	5 kg, 25 kg
Masa simpan	1 Tahun jika tersimpan dalam keadaan sejuk dan kering serta kemasan tidak dalam keadaan terbuka (jangan disimpan dibawah titik beku)

APLIKASI

Pengencer	Air bersih
Jumlah pengencer dalam volume	10 % air bersih
Cara aplikasi	Kuas, roll, spray atau airless spray
Ketebalan lapisan cat basah	80 micron atau 3.2 mil
Ketebalan lapisan cat kering	30 micron atau 1.2 mil
Ketebalan lapisan cat kering yang direkomendasikan	60 micron (2 x 30 micron)
Selang waktu pengecatan	Minimal 2 Jam (30° C), sesudah lapisan film cat pertama kering Maksimum -