



## SPECIAL CEMENT FILLER

- Plamur semen yang digunakan menghaluskan permukaan beton, plesteran semen, acian, precast beton yang cacat dan lain-lain sebelum pengecatan di eksterior maupun interior
- Mengatasi retak pada dinding
- Mengatasi lembab pada dinding

# PROCRETE<sup>®</sup>

**CEMENT FILLER**

CF - 700

**PROCRETE Cement Filler CF - 700** adalah plamur semen siap pakai untuk memperbaiki permukaan, acian, tembok dan beton, yang dibuat dari bahan semen pilihan, pasir/agregat halus, resin sintetik dalam bentuk bubuk dan aditif special. Produk ini digunakan untuk mengisi lubang-lubang kecil, retakan pada tembok dan plafon beton, serta menghaluskan permukaan beton, plesteran, acian tembok dan lainlain.

**PROCRETE Cement Filler CF - 700** mengeras tanpa adanya penyusutan, dan tidak mudah retak/pecah.

Campuran **PROCRETE Cement Filler CF - 700** dan **PROCRETE Bonding Agent BDA - 810** dapat mengatasi kelembaban pada tembok, untuk mencegah kerusakan cat tembok.

### Penggunaan :



## Tahapan aplikasi



### Persiapan Permukaan

- Pastikan tembok acian yang retak dan cacat atau rusak bersih dari jamur dan lumut.
- Gunakan FUNGICIDAL WASH untuk area yang terkena lumut dan jamur.
- Kupas dan buang seluruh cat lama yang rusak
- Khusus untuk mengatasi lembab pada tembok, kupas seluruh plamur atau skim coat yang ada.

### Lapisan plamur

- Buat Campuran **PROCRETE Cement Filler CF - 700** : **PROCRETE Bonding Agent BDA - 810** : Air (perbandingan campuran 9 - 12 : 1 : 2 - 3 dalam berat) aplikasikan 2 - 3 x lapis.
- Biarkan kering 5 hari

### Lapisan dasar

- **DECOR Alkali Resisting Primer AR - 300 (Water Based)** atau **DECOR Alkali Resisting Primer AS - 310 (Solvent Based)** tanpa pengenceran, 1 x lapis ( 20 micron ) .

### Lapisan akhir

- Cat eksterior atau interior sesuai kebutuhan di eksterior atau interior.



# PROCRETE®

## CEMENT FILLER

CF - 700

### DATA TEKNIS PRODUK

Tipe	Plamur semen siap pakai untuk perbaikan tembok
Warna	Abu - abu
Kadar padatan dalam volume	100 %
Berat jenis	1,50 gr/cc
pH	± 12
Kecepatan kering	Tergantung ketebalan saat aplikasi
Kemasan	5 kg, 25 kg
Masa simpan	6 bulan, disimpan dalam keadaan sejuk dan kering serta kemasan tidak dalam keadaan terbuka

### APLIKASI

	PROCRETE Cement Filler CF – 700	:	PROCRETE Cement Filler BDA – 810	:	Air
Jumlah perbandingan campuran <b>untuk repair</b>	12	:	1	:	3
Jumlah perbandingan campuran <b>untuk mengatasi lembab pada tembok</b>	9	:	1	:	1
Cara aplikasi	Kape dan roskam				
Umur campuran	2 jam ( 30°C )				
Waktu kering permukaan	2 jam				
Selang waktu pengecatan	5 hari				