

WOOD STAIN

(Wood Dye Stain)

Warna yang cerah
Transparansi yang baik
Tetap menampilkan keindahan
alami serat kayu



WOOD FINISHING for
INTERIOR & FURNITURE

Impra Wood Stain (WS - 162 B) merupakan pewarna transparan berkualitas tinggi yang cocok digunakan untuk furniture / bagian dalam rumah (interior). **Impra Wood Stain (WS - 162 B)** memiliki warna yang sangat jernih / transparan, mudah digunakan, cepat kering dan mampu melakukan penetrasi dengan baik ke dalam kayu sehingga serat kayu benar- benar lebih hidup.

Salah satu keunikan dari kayu adalah keindahan alami serat kayunya yang sangat eksotis. **Impra Wood Stain** meningkatkan keindahan kayu dengan warna-warna yang cerah mempersona namun tetap menampilkan keindahan alami serat kayunya.



Cocok diaplikasikan pada : Meubel dan interior kayu

TAHAPAN aplikasi



1. Amplas permukaan kayu dengan kertas amplas no. 180 searah dengan serat kayu.
2. Tutup pori-pori kayu dengan **WOOD FILLER SH-113**, dan biarkan kering.
3. Amplas dengan kertas amplas no. 240 hingga permukaan kayu terlihat lagi.
4. Beri warna **WOOD STAIN WS - 162 B** dengan cara kuas atau semprot.
Bal / lap sebelum kering agar warnanya rata.
5. Semprotkan sanding sealer tipis-tipis. Setelah kering, amplas ambang dengan kertas amplas no. 400. Ulangi tahap ini sekali lagi.
6. Semprotkan top coat, biarkan kering.

● **PEWARNAAN "BAWAH"**

Impra Wood Stain langsung diaplikasikan dengan cara :

- Dikuas kemudian dilap sebelum kering
- spray

Pewarnaan "bawah" ini membuat serat kayu tampak sangat "hidup" karena **Impra Wood Stain** meresap masuk ke dalam kayu (penetrasi).

● **PEWARNAAN "ATAS"**

Impra Wood Stain diaplikasikan dengan cara :

- Dicampurkan ke dalam sanding sealer (shading)
- Dicampurkan ke dalam topcoat clear gloss (toning)

Pewarnaan "atas" ini akan mengurangi terlihatnya warna kayu yang berbeda-beda atau serat kayu yang kurang bagus.



*Tersedia dalam kemasan 1 L, 5 L dan 20 L



WOOD STAIN

DATA TEKNIS PRODUK

Kondisi Aplikasi	: 25 - 35°C, 60 - 80%RH
Metode Aplikasi	: Air spray, kuas, atau dibal
Pengencer	: THINNER SERBAGUNA PRO
Rasio pengenceran (volume)	: Jika diperlukan
Daya Sebar Teoritis	: 14.3 m ² /lt. at ca 60 g/m ²
Interval Pengecatan	: Setelah 15 menit