

## PELAPIS BATU ALAM SOLVENT BASED

- Tahan alkali dan membantu mencegah timbulnya bercak putih dari alkali
- Memberikan warna hitam yang alami dan rata
- Warna tidak mudah pudar
- Tahan cuaca
- Anti lumut dan jamur
- Menahan air sehingga tidak meresap masuk ke dalam pori-pori batuan
- Daya lekat yang kuat

**PROPAN  
STONE CARE**  
CAT BATU CANDI

SC-70 SB BLACK  
SC-70 SB SUPER BLACK

PROPAN STONE CARE CAT BATU CANDI adalah pelapis batu alam, yang terbuat dari bahan solvent based acrylic dengan alkaline guard. PROPAN STONE CARE CAT BATU CANDI memberikan perlindungan yang maksimal pada batu alam sekaligus memberikan lapisan warna hitam yang rata pada permukaan batu alam.

### Tersedia dalam 2 (dua) pilihan :

- Propan Stone Care Cat Batu Candi SC-70 SB Black
- Propan Stone Care Cat Batu Candi SC-71 SB Super Black



Cocok diaplikasikan pada : Dinding batu alam di dalam dan di luar ruangan, khususnya untuk batu alam berwarna hitam.

## TAHAPAN aplikasi



1. Permukaan batu alam yang akan di cat harus kering dan bersih serta bebas dari jamur, lumut, debu, minyak atau kotoran lainnya.
2. Aduk PROPAN STONE CARE CAT BATU CANDI tanpa pengenceran hingga rata.
3. Aplikasikan dengan kuas secara merata pada seluruh permukaan batu alam, biarkan kering.
4. Lapiskan sekali lagi PROPAN STONE CARE CAT BATU CANDI, biarkan kering.



## DATA TEKNIS PRODUK

Tipe	: Acrylic solvent based
Warna	: Black dan Super Black
Tampilan akhir	: Semi gloss
Kandungan padatan	: $12 \pm 2 \%$
Specific gravity	: $0.90 \pm 0.02$
Daya sebar teoritis	: $3 - 8 \text{ m}^2 / \text{liter}$ (1 kali lapis, tergantung porositas dan jenis batu)
Waktu kering	: $\pm 2$ jam, tergantung suhu dan kelembaban udara
Pengencer	: - (siap untuk diaplikasikan)
Rasio pencampuran pengencer	: -
Rekomendasi ketebalan kering film cat	: $2 \times 15$ micron
Kemasan	: 1 L dan 2,5 L
Masa simpan	: 24 bulan jika disimpan dalam kemasan asli yang belum dibuka, pada tempat yang kering, sejuk dan berventilasi baik (suhu ruang).

## PERHATIAN

1. Selang waktu pengecatan antar lapisan, minimal 2 jam (pada suhu  $30^\circ \text{C}$ ).
2. PROPAN STONE CARE CAT BATU CANDI tidak dapat diaplikasikan pada permukaan yang basah.
3. PROPAN STONE CARE CAT BATU CANDI tidak dapat diaplikasikan pada area yang terendam atau area yang dialiri air terus menerus.
4. PROPAN STONE CARE CAT BATU CANDI tidak disarankan untuk diaplikasikan pada lantai batu atau area jalan dengan lalu lintas yang tinggi.

