PELAPIS BATU ALAM SOLVENT BASED

- Tahan cuaca
- Anti lumut dan jamur
- Menahan air sehingga tidak meresap masuk ke dalam pori-pori batuan
- Daya lekat yang kuat

PROPAN STONE CARE
PELAPIS BATU ALAM

SC-50 SB GLOSS
SC-80 SB DOF

PROPAN STONE CARE adalah pelapis batu alam yang terbuat dari bahan acrylic solvent based. **PROPAN STONE CARE** memberikan perlindungan yang maksimal pada batu alam serta menonjolkan keindahan corak batu alam sehingga menjadi lebih indah dan artistik.

Tersedia dalam 2 (dua) pilihan :
PROPAN STONE CARE SC – 50 SB GLOSS
PROPAN STONE CARE SC – 80 SB DOF

SOLVENT BASED PRODUCT
SOLVENT BASED
SOLVENT BASED PRODUCT

TAHAPAN aplikasi

1. Batu alam yang akan di cat harus kering dan bersih serta bebas dari jamur, lumut, debu, minyak atau kotoran lainnya.
2. Aduk PROPAN STONE CARE tanpa pengenceran hingga rata. Aplikasikan dengan kuas secara merata pada seluruh permukaan batu alam, biarkan kering.
3. Lapiskan sekali lagi PROPAN STONE CARE, biarkan kering.

Cocok diaplikasikan pada : Dinding batu alam di dalam dan di luar ruangan

*Tersedia dalam kemasan 1 L dan 2,5 L

propan
The Paint Specialist

PRODUK INDONESIA
Karya Anak Bangsa

PROPAN STONE CARE
PELAPIS BATU ALAM

DATA TEKNIS PRODUK

Tipe	: Acrylic solvent based
Warna	: transparan
Tampilan akhir	
SC – 50 SB	: Kilap / Gloss
SC – 80 SB	: Dof
Kandungan padatan	: 30 ± 2 %
Specific gravity	: 0.94 ± 0.02
Daya sebar teoritis	: 6 - 10 m^2 / liter (1 kali lapis, tergantung porositas dan jenis batu)
Waktu kering	: ± 2 jam, tergantung suhu dan kelembaban udara
Pengencer	
SC – 50 SB	: Thinner GK, dengan rasio pencampuran pengencer maksimal 100% (berdasarkan volume) – jika diperlukan
SC – 80 SB	: - (siap untuk diaplikasikan)
Rekomendasi ketebalan kering film cat	: 2 x 30 micron
Kemasan	: 1 L dan 2,5 L
Masa simpan	: 24 bulan jika disimpan dalam kemasan asli yang belum dibuka, pada tempat yang kering, sejuk dan berventilasi baik (suhu ruang).

PERHATIAN

1. Jika menginginkan kesan tampilan basah, PROPAN STONE CARE SC – 50 SB GLOSS dapat diencerkan dengan thinner GK maksimal 100 %, aduk rata sebelum diaplikasikan.
2. Selang waktu pengecatan antar lapisan, minimal 2 jam (pada suhu 30º C).
3. PROPAN STONE CARE tidak dapat diaplikasikan pada permukaan yang basah.
4. PROPAN STONE CARE tidak dapat diaplikasikan pada area yang terendam atau area yang dialiri air terus menerus.
5. PROPAN STONE CARE tidak disarankan untuk diaplikasikan pada lantai batu atau area jalan dengan lalu lintas yang tinggi.