

INVISIBLE WATER REPELLENT

- Menolak air sehingga membuat batu alam tetap kering
- Kemampuan penetrasi yang sangat baik
- Mencegah pertumbuhan lumut dan jamur
- Tahan cuaca
- Tidak lengket
- Mudah diaplikasikan

SICOSOL[®]
INVISIBLE WATER REPELLENT



SICOSOL SOLVENT BASED adalah larutan silikon dalam solvent yang digunakan untuk memberikan perlindungan maksimal pada batu alam. **SICOSOL SOLVENT BASED** bersifat menolak air sehingga dapat menjaga batu alam tetap kering dan bersih, tidak membentuk lapisan film cat sehingga berkesan alami serta tidak mengubah tampilan alami batu alam.

TAHAPAN aplikasi

1. Permukaan batu alam yang akan di cat harus kering dan bersih serta bebas dari jamur, lumut, debu, minyak atau kotoran lainnya.
2. Aduk **SICOSOL SOLVENT BASED** tanpa pengenceran hingga rata. Aplikasikan dengan kuas secara merata hingga jenuh pada seluruh permukaan batu alam, biarkan kering.
3. Lapiskan sekali lagi **SICOSOL SOLVENT BASED**, biarkan kering.



Cocok diaplikasikan pada : Batu paras putih jogja, Batu paras krem jogja, Relief batu paras.



*Tersedia dalam kemasan 1 L dan 2,5 L

DATA TEKNIS PRODUK

Tipe	: Silicon solvent based
Warna	: Transparan
Tampilan akhir	: Natural
Kandungan padatan	: 10 ± 2 %
Specific gravity	: 0.80 ± 0.02
Daya sebar teoritis	: 1 - 4 m ² / liter (1 kali lapis, tergantung porositas dan jenis batu)
Waktu kering	: ± 2 jam, tergantung suhu dan kelembaban udara
Pengencer	: - (siap untuk diaplikasikan)
Rasio pencampuran pengencer	: -
Rekomendasi ketebalan kering film cat	: -
Kemasan	: 1 L dan 2,5 L
Masa simpan	: 24 bulan jika disimpan dalam kemasan asli yang belum dibuka, pada tempat yang kering, sejuk dan berventilasi baik (suhu ruang).

PERHATIAN

1. Sifat menolak air, akan bekerja secara maksimal setelah 6 - 8 jam diaplikasikan.
2. SICOSOL SOLVENT BASED tidak dapat diaplikasikan pada permukaan yang basah.
3. SICOSOL SOLVENT BASED tidak dapat diaplikasikan pada area yang terendam atau area yang dialiri air terus menerus.
4. SICOSOL SOLVENT BASED disarankan untuk tidak diaplikasikan pada lantai atau area jalan dengan lalu lintas yang tinggi.

Uji ketahanan lumut & jamur (1 tahun)



Tanpa Sicosol



Dengan Sicosol