



CAT POLYURETAN UNTUK LANTAI BATU ALAM

- Ketahanan gores yang sangat bagus
- Tahan cuaca
- Mudah diaplikasikan, hanya dengan kuas atau roll
- Tidak mengapur dan tidak menguning
- Anti lumut dan jamur
- Daya lekat yang kuat
- Mudah dalam perawatan dan mudah dibersihkan
- Untuk eksterior dan interior

STONKOTE SFC-633
PU Floor Coating for Natural Stone



TAHAPAN aplikasi

PROPAN STONKOTE SFC – 633 adalah cat transparan yang terbuat dari bahan polyurethane 2 komponen solvent based. **PROPAN STONKOTE SFC – 633** memberikan perlindungan yang maksimal pada permukaan lantai batu alam, baik di dalam maupun di luar ruangan.

1. Permukaan batu alam yang akan di cat harus kering dan bersih serta bebas dari debu, jamur, lumut, minyak atau kotoran lainnya. Gunakan cairan pembersih lumut dan jamur untuk membersihkan permukaan yang berlumut dan berjamur.
2. Lapiskan **PROPAN STONKOTE** yang telah dicampur dengan menggunakan kuas atau roll. Gunakan roll yang tahan terhadap solvent. Biarkan kering 3 – 4 jam.
3. Lapiskan sekali lagi **PROPAN STONKOTE** yang telah dicampur dengan menggunakan kuas atau roll. Biarkan kering sempurna.



Cocok diaplikasikan pada : Lantai batu alam di dalam dan di luar ruangan



*Tersedia dalam kemasan 1 L - set

STONKOTE SFC-633

PU Floor Coating for Natural Stone

DATA TEKNIS PRODUK

Tipe	: Two component polyurethane solvent based
Warna	: Bening transparan
Tampilan Akhir	: Kilap
Kandungan padatan	: $18 \pm 2 \%$
Specific gravity	: 0.92 ± 0.02
Kebutuhan bahan	: $0,15 - 0,30 \text{ L set/m}^2$ (1 kali lapis, tergantung porositas dan jenis batu)
Waktu kering	: ± 4 jam, tergantung suhu dan kelembaban udara
Pengencer	: Thinner STONKOTE
Rasio pencampuran	: Komp A : Komp B : Thinner = 2 : 1 : 1 (berdasarkan volume)
Kemasan	: 1 L set
Masa simpan	: 24 bulan jika disimpan dalam kemasan asli yang belum dibuka, pada tempat yang kering, sejuk dan berventilasi baik (suhu ruang).

PERHATIAN

1. Selang waktu pengecatan antar lapisan, minimal 4 jam (pada suhu 30°C).
2. PROPAN STONKOTE SFC – 633 tidak dapat diaplikasikan pada permukaan yang basah.
3. PROPAN STONKOTE SFC – 633 tidak dapat diaplikasikan pada area yang terendam atau area yang dialiri air terus menerus.
4. Campur cat sesuai kebutuhan, campuran cat ini akan mengeras dalam waktu ± 150 menit.

