

## HIGH QUALITY WOODEN EXTERIOR POLITUR

Tahan sinar matahari dan hujan  
Penetrasi dan flow yang baik  
Mudah diaplikasikan dengan spray / kuas  
Mudah rata  
Melindungi kayu dari jamur & lumut



## ULTRAN POLITUR P-03 UV

**ULTRAN P - 03 UV** adalah cat politur solvent based dengan resin flexible alkyd yang memberi perlindungan ekstra terhadap sinar matahari, cuaca, serta serangan jamur dan serangga. **ULTRAN P-03 UV** diperuntukkan khusus bagian bangunan yang terkena sinar matahari dan hujan secara langsung.

## TAHAPAN aplikasi



1. Kayu diampelas dengan kertas amplas no. 180 (searah dengan serat kayu) dan tanpa aplikasi wood filler.
2. Untuk cat dasar, kuaskan **ULTRAN P-03 UV** dan biarkan kering minimal 4 jam. Lakukan tahap ini sebanyak 2 kali.
3. Setiap penguasan diikuti dengan pengamplasan dengan kertas amplas no. 400.
4. Untuk lapisan akhir, kuaskan **ULTRAN P-03 UV** 1 kali lapis.



Cocok diaplikasikan pada : lisplang, pergola, pagar kayu, dinding kayu bagian luar, gazebo, dll



\*Tersedia dalam kemasan 1 L



# ULTRAN POLITUR P-03 UV

## DATA TEKNIS PRODUK

Kondisi untuk aplikasi	: 25 - 35°C, 60 - 80 % RH
Metode aplikasi	: Kuas atau spray
Substrat	: Kayu kamper atau kayu lainnya
Pengencer	: Thinner Ultran Politur
Viskositas aplikasi	: 50 - 60 detik (Din 2) untuk kuas 12 - 14 detik (Din 4) untuk spray
Daya sebar (menggunakan kuas)	: 5 - 6 m <sup>2</sup> /l (untuk 2x lapis) 3 - 4 m <sup>2</sup> /l (untuk 3x lapis)

**WARNA YANG TERSEDIA : Solar Yellow, Solar Red, SHP Brown, Brown KJ, Mahony, Dark Brown, Teak, Brown AR**

## TIPS-TIPS DALAM APLIKASI ULTRAN P-03 UV

- Pastikan permukaan kayu bersih dari kotoran sebelum diaplikasi.
- Gunakan kuas yang berkualitas baik dan tidak menggunakan kain bal yang dililitkan di bulu kuas karena film yang dihasilkan akan sangat tipis sehingga mengurangi ketahanan terhadap cuaca dan Ultran P-03 UV sudah sangat mudah rata.
- Pastikan menggunakan Thinner Politur untuk mengencerkan jangan menggunakan thinner merk lain karena akan mempengaruhi hasil akhir finishing.
- Untuk pemakaian eksterior tidak dianjurkan menggunakan wood filler karena akan mengganggu penetrasi Ultran P-03 UV ke pori-pori kayu sehingga akan mengurangi ketahanan terhadap cuaca.
- Sebelum melakukan lapisan ulang, harus dilakukan pengamplasan dengan kertas amplas no. 400 untuk memotong bulu kayu dan memperkuat adhesi.